



Colle de contact polyuréthane

Pour l'assemblage de la plupart des matériaux. Convient particulièrement pour les plastiques souples ou rigides et pour les objets délicats.



Difficulté de mise en oeuvre : moyenne




Difficulté de préparation : aucune

Propriétés

- Une spatule offerte.
- Prise instantanée, sans presse ni [serre-joint](#).
- Haut degré de fluidité.
- Film de colle souple.
- Temps ouvert, temps disponible pour effectuer l'assemblage : 30 à 60 minutes.
- Assemblages très résistants : 30 kg / cm² après 72 h

Mise en oeuvre





1. Appliquer une mince couche de colle sur les deux faces à joindre, à l'aide d'une spatule à fine denture ou d'un pinceau à poils courts.
2. Laisser sécher 10 à 15 minutes jusqu'à ce que le film de colle soit sec au toucher, puis assembler les deux éléments soigneusement.
3. Appuyer fortement quelques instants. La prise se fait immédiatement sans presse ni [serre-joint](#).
4. Les pièces collées peuvent être utilisées tout de suite.

Plus d'info sur la [fiche conseil Collage néoprène](#)

Mise en oeuvre sur:

- Plastique souple ou rigide, caoutchouc : électroménager, matelas pneumatiques, bandes de caoutchouc, joint d'étanchéité de portière...
- Cuir, Skaï : talons et semelles de chaussure, sacs, cartables...
- Bois et dérivés : collages de plans de travail, chants de table, baguettes d'encadrement, tiroirs, placards...
- Métal : plaques, crochets, objets décoratifs, ustensiles de cuisines...

Attention : Ne convient pas pour le [polyéthylène](#), le [polystyrène expansé](#) et le [Téflon®](#).

Outils



Pinceau



Spatule plastique (fournie)

Conditionnement

TYPE D'EMBALLAGE	VOLUME NET PAR EMBALLAGE
------------------	--------------------------



Blister	50 g
Blister	125 g

Conditionnement

Service Client

Une questions? un conseil? N'hésitez pas à contacter noitre service consommateur:




Préparation des surfaces :

Nettoyer soigneusement les surfaces à coller. Celles-ci doivent être propres, sèches et sans graisse.

Plus d'infos sur la [fiche de préparation des supports](#)

Conseils et astuces

- Pour une adhésion optimale, appliquer la colle en passages croisés pour déposer une mince couche et régulière de produit. Ceci évitera l'apparition de cloques après séchage.
- Bien respecter le temps de préséchage des surfaces encollées avant l'assemblage, qui peut varier de 10 à 15 minutes selon la température ambiante. On peut procéder à l'assemblage lorsque la colle est sèche au toucher.



Nettoyage du matériel

Nettoyer les traces de colle fraîche ou sèche avec un [solvant](#) type [acétone](#).

Sécurité / précautions d'emploi

Tenir hors de portée des enfants.

Nettoyer les traces avant le séchage.

Composition / Formule

Colle à base de [polyuréthane](#) en solution dans des [solvants](#) organiques.

Consommation

150 g/m² environ sur chaque face.

Couleur

Transparente

Conservation

1 an dans son emballage d'origine, au frais et à l'abri du gel.